

21

TAPICERÍAS

MUESTRARIOS Y
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS



TAPICERÍAS

GRUPO A


**BASIC FR/BONDAY/COSV/GOYA/
ARÁN/BALE**

MUESTRARIOS


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO A • BASIC F.R.


MUESTRARIO




Basic • BS009 • Negro




Basic • BS05 • Azul añil




Basic • BS84 • Celeste




Basic • BS103 • Verde



Basic • BS77 • Verde



Basic • BS88 • Amarillo



Basic • BS105 • Rojo



Basic • BS011 • Turquesa
Oscuro




Basic • BS301 • Turquesa
claro


FR: Fire Retardant

GRUPO A • BASIC F.R.


MUESTRARIO




Basic • BS070 • Verde-Gris



Basic • BS43 • Verde Greenery




Basic • BS086 • Gris Perla




Basic • BS04 • Azul-Gris



Basic • BS26 • Azul marino



Basic • BS422 • Beige



Basic • BS45 • Botella

FR: Fire Retardant

BASIC FR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster F.R.
Ancho	140 cm
Peso	470 g/ml 335 g/m2 (± 5%)
Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2. ≥120.000 ciclos Martindale
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 5-6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote	EN ISO 105-X12. En seco: 4 En húmedo: 4
Mantenimiento	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3. Urdimbre: 140 N Trama: 110 N
Absorción acústica	EN ISO 10534-2. Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Medio ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100 % libre de metales pesados Colorantes no metálicos
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1/2. UK: BS 5852 0. UK: BS 7176 Low Hazard. USA: CAL TB 117 Sección 1. USA: NFPA 260 Clase 1. Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6. IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8



ACÚSTICA



IGNÍFUGO




MADE IN UE


OEKO-TEX®
COMPLYING TO STANDARD 100

GRUPO A • BONDAY


MUESTRARIO




Bonday • "A" "C" BD9 • Negro




Bonday • "A" BD81 • Gris




Bonday • BD658 • Gris topo




Bonday • "A" BD30 • Burdeos




Bonday • "C" BD79 • Rojo




Bonday • "C" BD35 • Naranja




Bonday • "A" BD15 • Azul



Bonday • "C" BD169 • Añil



Bonday • "C" BD5096 • Morado



Bonday • "C" BD7048 • Verde

"A" Antiestático
"C" +120.000 Ciclos M.

BONDAY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	BONDAY 100% Polipropileno (Poliolefina). BONDAY "C" 100% Poliéster.
Ancho	140 cm.
Peso	BONDAY 340 g/ml 240 g/m ² (± 5%) BONDAY "C" 415 g/ml 295g/m ² (± 5%)
Resistencia a la abrasión	+100.000 ciclos Martindale UNE-EN 14465:2004 (Bonday) / +120.000 ciclos Martindale UNE-EN ISO 12947-2 (Bonday "C")
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 5-6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote	EN ISO 105-X12. En seco: 4-5 En húmedo: 4-5
Mantenimiento	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.
Resistencia a la suciedad	Altamente resistente a las manchas.
Resistencia al rasgado	Urdimbre: 140 N Trama: 110 N UNE-EN ISO 13937-3
Absorción acústica	EN ISO 10534-2. Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Disipativo electroestático	BONDAY: EN 61340-5-1:2007 Tiempo de semi-descarga < 4 s Resistencia superficial ≤ 10 10Ω UNE-EN 1149-3:2004
Medio ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados Colorantes no metálicos
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1. UK: BS 5852 0. USA: CAL TB 117 Sección 1. USA: NFPA 260 Clase 1. Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6.



RECICLABLE



ANTI ESTÁTICO



ACÚSTICA



ANTI MANCHAS



TRANSPIRABLE



IGNÍFUGO



MADE IN UE

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



GRUPO A • COSV


MUESTRARIO



Cosv • CV17 • Gris



Cosv • CV348 • Rosa



Cosv • CV242 • Turquesa



Cosv • CV5 • Naranja




Cosv • CV4025 • Beige



Cosv • CV4026 • Marrón



Cosv • CV91 • Berenjena



Cosv • CV59 • Coral



Cosv • CV15 • Perla



Cosv • CV86 • Powder

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	100% Polipropileno (Poliolefina)
Ancho	140 cm
Peso	360 g/ml 255 g/m2 (± 5%)
Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2. 100.000 ciclos Martindale
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5. (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 5-6. (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote	EN ISO 105-X12. En seco: 4-5 En húmedo: 4-5
Mantenimiento	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.
Resistencia a la suciedad	Altamente resistente a las manchas.
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3. Urdimbre: 120 N Trama: 130 N
Absorción acústica	EN ISO 10534-2. Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Disipativo electroestático	EN 61340-5-1. Resistencia superficial $\leq 10^{10}\Omega$
Medio ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados Colorantes no metálicos
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1. UK: BS 5852 0. USA: CAL TB 117 Sección 1. USA: NFPA 260 Clase 1. Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6 1



IGNÍFUGO



RECICLABLE



ANTI ESTÁTICO



ACÚSTICA



ANTI MANCHAS



TRANSPIRABLE




MADE IN UE




GRUPO A • GOYA


MUESTRARIO




Goya • GO800 • Negro




Goya • GO500 • Verde



Goya • GO280 • Azul



Goya • GO300 • Rojo



Goya • GO110 • Amarillo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	100% Polipropileno (Poliiolefina)
Ancho	140 cm
Peso	355 g/ml 250 g/m2 (± 5%)
Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2. ≥100.000 ciclos Martindale
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5. (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 5-6. (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote	EN ISO 105-X12. En seco: 4-5 En húmedo: 4-5
Mantenimiento	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.
Resistencia a la suciedad	Altamente resistente a las manchas.
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3. Urdimbre: 130 N Trama: 100 N
Absorción acústica	EN ISO 10534-2. Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Disipativo electroestático	EN 61340-5-1. Resistencia superficial ≤ 10 10Ω
Medio ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados Colorantes no metálicos
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1. UK: BS 5852 0. USA: CAL TB 117 Sección 1. USA: NFPA 260 Clase 1. Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6



IGNÍFUGO



RECICLABLE



ANTI ESTÁTICO



ACÚSTICA



ANTI MANCHAS



TRANSPIRABLE




MADE IN UE


OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

GRUPO A • ARAN


MUESTRARIO



Aran • AR11 • Negro




Aran • AR600 • Gris
oscuro




Aran • AR229 • Azul

A EXTINGUIR



Aran • AR64 • Gris



Aran • AR12 • Rojo



Aran • AR3 • Burdeos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	100% Polipropileno (Poliolefina).
Ancho	140 cm.
Peso	450 g/ml 320 g/m2 (± 5%)
Resistencia a la abrasión	UNE-EN ISO 12947-2 ≥80.000 ciclos Martindale
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 6-7 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote	EN ISO 105-X12 En seco: 4-5 En húmedo: 4-5
Mantenimiento	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.
Resistencia a la suciedad	Altamente resistente a las manchas.
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3. Urdimbre: 350 N Trama: 280 N
Absorción acústica	EN ISO 10534-2. Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Disipativo electroestático	EN 61340-5-1. Resistencia superficial ≤ 10 10Ω
Medio ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados Colorantes no metálicos
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1. UK: BS 5852 0. USA: CAL TB 117 Sección 1. USA: NFPA 260 Clase 1. Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6



IGNÍFUGO



RECICLABLE



ANTI ESTÁTICO



ACÚSTICA



ANTI MANCHAS



TRANSPIRABLE




MADE IN UE

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



GRUPO A • BALE


MUESTRARIO




Bale • BL840 • Negro




Bale • BL600 • Gris




Bale • BL933 • Burdeos




Bale • BL450 • Topo




Bale • BL426 • Verde




Bale • BL45 • Azul




Bale • BL372 • Terracota



Bale • BL861 • Azul



Bale • BL552 • Verde



Bale • BL71 • Palo

BALE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	100% Polipropileno (Poliolefina).
Ancho	140 cm.
Peso	Peso 420 g/ml 300 g/m2 (± 5%)
Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2. ≥100.000 ciclos Martindale
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5. (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 6-7. (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote	EN ISO 105-X12. En seco: 4-5 En húmedo: 4-5
Mantenimiento	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.
Resistencia a la suciedad	Altamente resistente a las manchas.
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3. Urdimbre: 180 N Trama: 160 N
Absorción acústica	EN ISO 10534-2. Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Disipativo electroestático	EN 61340-5-1. Resistencia superficial ≤ 10 10Ω
Medio ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados Colorantes no metálicos
Inflamabilidad	UE: UE: EN 1021 1. UK: BS 5852 0. USA: CAL TB 117 Sección 1. USA: NFPA 260 Clase 1. Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6



IGNÍFUGO



RECICLABLE



ANTI ESTÁTICO



ACÚSTICA



ANTI MANCHAS



TRANSPIRABLE



MADE IN UE

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



TAPICERÍAS

GRUPO B

**ERA/JUST/PUME FR/PLUS/TEJIDO
TÉCNICO/NAPA PRO/VISUAL FR**

MUESTRARIOS


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO B • ERA


MUESTRARIO



CSE 13 • Present




CSE 11 • Forecast



CSE 19 • Calendar




CSE 02 • Generation




CSE 03 • Lifetime




CSE 16 • Timelapse




CSE 15 • Stage




CSE 35 • Signature




CSE 08 • Chapter



CSE 26 • Turn




CSE 06 • Cycle




CSE 29 • Experience

GRUPO B • ERA


MUESTRARIO



CSE 31 • Splitsecond



CSE 11 • Fordward



CSE 34 • Endurance

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Ancho	140 cm
Peso	320 g/m ² (± 5%)
Resistencia a la abrasión	Muy resistente / ≥100.000 ciclos Martindale
Pilling	4/5 UNE-EN ISO 12945-2:2001
Solidez a la luz	5 (ISO 105 - B02)
Solidez al frote	Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)
Mantenimiento	Aspire con regularidad. Límpielo con un paño húmedo con agua y jabón específico para tapicería. Para una limpieza más profunda, use vapor, lejía, alcohol o limpieza en seco profesional. Puede lavarse a 60 ° C.
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3. Urdimbre: 180 N Trama: 160 N
Inflamabilidad	EN 1021 - 1 y 2 (cigarrillos y cerillas) BS 7176 Riesgo bajo EN 13501-1 Adherido Clase B, s1, d0 EN 13501-1 No adherido Class C, s1, d0
Medio Ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados Certificado Indoor Advantage™ "Gold" Colorantes no metálicos



IGNÍFUGO



MADE IN UE



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



GRUPO B • JUST


MUESTRARIO




Just · 60119




Just · 61178




Just · 63094



Just · 63095




Just · 64206




Just · 66180



Just · 68200



Just · 68201



Just · 60999

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	98% Poliéster reciclado postconsumo / 2% Poliéster
Ancho	140 cm / 55": 2489
Peso	2489: 315 g / ml. (10,16 oz / lin. yd.)
Resistencia a la abrasión	≥70.000 ciclos Martindale UNE - EN ISO 12947-2
Pilling	escala 1-5, máx. 5 - EN ISO 12945-2. E 4-5
Solidez a la luz	escala 1-8, máx. 8 - EN ISO 105-B02. 6-8
Solidez al frote	escala 1-5, máx. 5 - EN ISO 105x12 (húmedo / seco) 4-5 / 4-5
Mantenimiento	Lavado o limpieza en seco.
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3. Urdimbre: 180 N Trama: 160 N
Absorción acústica	EN 29053 e ISO 9053-1 (resistencia al flujo de aire)
Medio ambiente	STANDAR 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados EU Ecolabel
Inflamabilidad	CA TB 117-2013 ASTM E 84 Clase I BS EN 1021 1 y 2 cigarrillo y cerilla BS EN 1021-1 Cigarrillo BS 476 Parte 7 clase I



RECICLABLE



ACÚSTICA



IGNÍFUGO



MADE IN UE




OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100




GRUPO B • PUME F.R.


MUESTRARIO




Pume F.R. • Azul 252




Pume F.R. • Blanco 10




Pume F.R. • Beige 40




Pume F.R. • Celeste 210



Pume F.R. • Choco 42




Pume F.R. • Guinda 33




Pume F.R. • Negro



Pume F.R. • Potro 421



Pume F.R. • Rojo 35



Pume F.R. • Verde 58

FR: Fire Retardant

PUME FR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	87% PVC, 6,5% PES, 6,5% CO
Ancho	140 cm
Peso	730 g/ml $\pm$ 5%. 520 g/m2 $\pm$ 5%
Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2 $\geq$ 100.000 Martindale ciclos
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 5-6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Mantenimiento	A fin de obtener la máxima durabilidad que los vinilos ofrecen, gracias a los excelentes resultados obtenidos en nuestros laboratorios acreditados, se informa de que cualquier artículo vinílico ya sea fabricado en PVC, PU o mezcla de ambos, se verá afectado por los productos de limpieza que se puedan aplicar, los cuales dañan la capa protectora que éstos tienen, destruyendo el producto tapizado en mayor o menor rapidez, en función de la calidad del mismo. Por esta razón se prohíbe el uso de limpiadores, detergentes, lacas, disolventes con mezclas de alcohol, líquidos a base de xileno, la acetona y el MEK, los cuales causan daño y acortan exponencialmente la vida útil del material tapizado. El uso de estos limpiadores es bajo su responsabilidad. Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1/2 UK: BS 5852 0/1 UK: BS 7176 Low Hazard USA: CAL TB 117 Sección 1 USA: NFPA 260 Clase 1 Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6 IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8




IGNÍFUGO




MADE IN UE

GRUPO B • TEJIDO TÉCNICO NET3D


MUESTRARIO




NVT (Violeta)



NGR (Gris)



NVE (Verde)



NNA (Naranja)



NO8 (Marino)

MALLA NET 3D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	100% PES
Ancho	160 cm UNE-EN 1773
Peso	230 g/m ² (± 5%) UNE 40600-6
Resistencia a la abrasión	≥25.000 ciclos Martindale UNE-EN ISO 12947:1999/AC:2006
Solidez a la luz	6 UNE-EN 40187
Solidez al frote	En seco: 4/5 UNE-EN ISO 105-X12:2003 En húmedo: 4/5 UNE-EN ISO 105-X12:2003
Mantenimiento	Pasar aspirador con frecuencia. Limpieza en seco con productos adecuados para tapicerías.
Resistencia al desgarro	Urdimbre: 46,5 N Trama: 48,7 N UNE-EN ISO 13937-2



TRANSPIRABLE



HECHO EN EU

GRUPO B • NAPA PRO

MUESTRARIO



Arena 107

NAPA PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Superficie: 100% Polivinilo Soporte: 100% Poliéster
Ancho	140 cm $\pm$ 2%
Peso	500 g/m ²
Resistencia a la abrasión	$\geq$ 100.000 ciclos Martindale
Solidez a la luz	>4
Resistencia a las manchas	Altamente resistente a las manchas.
Resistencia a la tracción	ISO 1421 >350N >300N
Resistencia al desgarro	ISO 4674-1 >35 N/cm >25 N/cm
Flexiones bally	>100.000 ciclos
Resistencia al calor	90°C
Mantenimiento	Se recomienda limpiar de forma regular con paño seco o humedecido con agua templada o pasando el aspirador a temperatura suave. Protegerlo a la exposición directa del sol y de las fuentes de calor e intentar evitar el contacto con la humedad. Es importante actuar de forma inmediata sobre las manchas para que no absorba. Importante evitar: disolventes con cloro o alcohol, aerosoles, limpiacristales, betunes, ceras o cualquier producto con contenido químico. Tampoco se recomiendan las toallitas desmaquillantes. No aplicar espuma seca, ya que alteraría el tratamiento de protección.
Medio ambiente	Cumple la norma Reach Standard. Está libre de ftalatos




ANTI MANCHAS




MADE IN UE

GRUPO B • VISUAL FR


MUESTRARIO




VIS 001 • GRIS CLARO




VIS 002 • BEIGE




VIS 005 • GRIS



VIS 006 • NEGRO



VIS 012 • ROJO



VIS 025 • AZUL

VISUAL FR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster F.R.
Ancho	140 cm
Peso	462 g/ml 330 g/m ² (± 5%)
Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2 ≥120.000 ciclos Martindale
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 4-5 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote	EN ISO 105-X12 En seco: 4-5 En húmedo: 4-5
Mantenimiento	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.
Resistencia a la suciedad	Altamente resistente a las manchas.
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3 Urdimbre: 190 N Trama: 190 N
Absorción acústica	EN ISO 10534-2 Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Medio ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1/2 UK: BS 5852 0 UK: BS 7176 Low Hazard USA: CAL TB 117 Sección 1 USA: NFPA 260 Clase 1 Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6 IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8



ACÚSTICA



IGNÍFUGO



MADE IN UE


OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

TAPICERÍAS
GRUPO C
VALENCIA/MEDLEY/ATLAN FR


MUESTRARIOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO C • VALENCIA


MUESTRARIO



VALENCIA 8032 • Weis




VALENCIA 0034 • Taupe



VALENCIA 5001 • Olive



VALENCIA 3067 • Delft




VALENCIA 4052 • Licht-
grau




VALENCIA 9035 •
Schwarz



VALENCIA 0035 • Terra-
cotta




VALENCIA 2113 • Lotus




VALENCIA 2062 • Port



VALENCIA 2116 • Camel




VALENCIA 3068 • Marine




VALENCIA 6003 • Nec-
tarine

GRUPO C • VALENCIA

MUESTRARIO



VALENCIA 4045 • Perle



VALENCIA 5065 • Petrol

VALENCIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Composición	100% Vinilo
Acabados y ratamientos	Resistencia UV: ISO 105 B02 $\geq$ 7/8 PERMABLOK3® Rotura en frío a -23 °C Protección Antimicótica Protección Antibacterial Protección Antifúngica Acabado Antimanchas Soporte y recubrimiento Antimoho Resistente a las manchas por sulfuros
Ancho	137 cm
Peso	650 g/m ² ($\pm$ 5%)
Resistencia a la abrasión	$\geq$ 300.000 ciclos Martindale. UNE-EN ISO 12947:1999 parte 2
Solidez a la luz	1000 horas, XENOTEST DIN 54004/NTC 1479
Solidez al frote	En seco: 4/5 UNE-EN ISO 105-X12 En húmedo: 4/5 UNE-EN ISO 105-X12
Mantenimiento	Limpiar de manera circular toda la superficie usando jabón líquido de manos y agua (1 parte de jabón con 9 partes de agua). Enjuagar con un paño blanco limpio humedecido con agua hasta retirar por completo los excesos del jabón líquido. Repítalo de ser necesario y permita que el material quede seco.
Resistencia al desgarro	Urdimbre: 29 N Trama: 25 N UNE-EN ISO 4674-1 MB
Inflamabilidad	EU: EN 1021 Parte 1 y 2 DE: DIN 4102 B2 ECE Regulation No.118:03 (R118.02 Annexes 6, 7 & 8) ES: UNE 23.727-90 1R/M.2 FR: NF P 92-503/M2 EN 71-2:2006+A1:2007 - Seguridad del juguete - US: CAL TB 117-2013, Section E US: FMVSS 302 US: FAR 25/853
Ignífugo	ES: UNE 23727:1990 (Clasificación M2)




PERMABLOK3®
ADVANCED VINYL PROTECTION

GRUPO C • MEDLEY


MUESTRARIO




Mendley · 66008




Mendley · 63064




Mendley · 64019



Mendley · 66010



Mendley · 67054



Mendley · 63017

MEDLEY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster reciclable
Ancho	140 cm
Peso	510 g/ml
Resistencia a la abrasión	≥75.000 ciclos Martindale EN ISO 12947-2
Pilling	4 EN ISO 12945-2 (Escala 1-5, máx. 5)
Solidez a la luz	5-7 EN ISO 105-B02 (Escala 1-8, máx. 8)
Solidez al frote	4-5 / 4-5 EN ISO 105x12 (húmedo / seco) (Escala 1-5, máx. 5)
Mantenimiento	Lavado en seco 60 ° C encoje máx. 1% 74 ° C encoje max. 3%
Absorción acústica	ISO 354 & ISO 11654
Medio Ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados
Inflamabilidad	BS EN 1021 1 y 2 cigarrillo y cerilla BS EN 1021-1 Cigarrillo BS 476 Parte 7 clase 2 Clase Uno UNI 9174 - UNI 8457 ÖNORM A3800-B2-B3825-Q1 Reino Unido CA TB 117-2013 ASTM E 84



RECICLABLE



ACÚSTICA



IGNÍFUGO




MADE IN UE

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100




GRUPO C • ATLAN F.R.


MUESTRARIO




AL800 • Negro




AL445 • Grafito




AL434 • Gris




AL458 • Azafata



AL478 • Rojo



AL122 • Naranja



AL474 • Verde

ATLAN FR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster F.R.
Ancho	160 cm
Peso	494 g/ml 309 g/m ² (± 5%)
Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2. ≥100.000 ciclos Martindale
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5. (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 4-5. (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote	EN ISO 105-X12. En seco: 4-5 En húmedo: 4-5
Mantenimiento	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3. Urdimbre: 68 N Trama: 73 N
Absorción acústica	EN ISO 10534-2. Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Medio ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1/2 UE: EN 13501-1 B-s1, d0 UK: BS 5852 0/1 UK: BS 5852 CRIB 5 UK: BS 7176 Medium Hazard F: NF D 60-013 AM 18 USA: CAL TB 117 Sección 1 USA: NFPA 260 Clase 1 Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6 IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8 FAR 25.853 a) Apéndice F, Part I, (a) (1) (ii)
Ignífugo	ES: UNE 23727-90 1R (Clasificación M1)



ACÚSTICA



IGNÍFUGO



MADE IN UE



TAPICERÍAS
GRUPO C1
STEP/STEP MELANGE


MUESTRARIOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO C • STEP


MUESTRARIO




S61103



S62057



S63075



S67072

STEP MELANGE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	100% Trevira CS
Ancho	140 cm
Peso	470 g/ml
Resistencia a la abrasión	≥100.000 ciclos Martindale UNE-EN ISO 12947-2
Pilling	escala 1-5, máx. 5 - EN ISO 12945-2: 4-5
Solidez a la luz	escala 1-8, máx. 8 - EN ISO 105-B02: 5-7
Solidez al frote	escala 1-5, máx. 5 - EN ISO 105x12 (húmedo/seco): 4-5 / 4-5
Mantenimiento	Lavado o limpieza en seco. Se puede limpiar con Virkon S, Actichlor Plus, Prime Source ren-93 o etanol (70-85%). Termine limpiando con un paño húmedo.
Acústica	ISO 354 & ISO 11654 (absorción acústica)
Inflamabilidad	IMO MSC 307(88) Anexo 1 parte 8. MED. Certificado IMO. DIN 4102 B1. NFP 92-503/504/505 M1. BS EN 1021 1&2 Cigarrillo y Cerilla. BS EN 1021-1 Cigarrillo. BS 5852 Parte 1 0,1 Cigarrillo y Cerilla. BS 5852 CRIB 5. ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK. FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii). BS 7176 Peligro medio. AM 18 - NF D 60-013-(sólo para telas). CA TB 117-2013. Clase Uno UNI 9175 Clase 1 I EMME. DIN EN 13501-1 B-s1,d0.
Medio ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados EU Ecolabel



RECICLABLE



ACÚSTICA



IGNÍFUGO



MADE IN UE



GRUPO C • STEP MELANGE

MUESTRARIO




SM61103



SM62057



SM63075



SM67072

STEP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	100% Trevira CS
Ancho	140 cm
Peso	470 g/ml
Resistencia a la abrasión	≥100.000 ciclos Martindale UNE-EN ISO 12947-2
Pilling	escala 1-5, máx. 5 - EN ISO 12945-2: 4-5
Solidez a la luz	escala 1-8, máx. 8 - EN ISO 105-B02: 5-7
Solidez al frote	escala 1-5, máx. 5 - EN ISO 105x12 (húmedo/seco): 4-5 / 4-5
Mantenimiento	Lavado o limpieza en seco. Se puede limpiar con Virkon S, Actichlor Plus, Prime Source ren-93 o etanol (70-85%). Termine limpiando con un paño húmedo.
Acústica	ISO 354 & ISO 11654 (absorción acústica)
Inflamabilidad	IMO MSC 307(88) Anexo 1 parte 8. MED. Certificado IMO. DIN 4102 B1. NFP 92-503/504/505 M1. BS EN 1021 1&2 Cigarrillo y Cerilla. BS EN 1021-1 Cigarrillo. BS 5852 Parte 1 0,1 Cigarrillo y Cerilla. BS 5852 CRIB 5. ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK. FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii). BS 7176 Peligro medio. AM 18 - NF D 60-013-(sólo para telas). CA TB 117-2013. Clase Uno UNI 9175 Clase 1 I EMME. DIN EN 13501-1 B-s1,d0.
Medio ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados EU Ecolabel



RECICLABLE



ACÚSTICA



IGNÍFUGO



MADE IN UE



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



TAPICERÍAS


GRUPO D/E

PIEL

MUESTRARIOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO D/E • PIEL (Vacuno)


MUESTRARIO



Piel • Negro



Piel • 121 • Gris



Piel • 125 • Choco



Piel • 114 • Azul



Piel • 142 • Potro



Piel • 179 • Blanco



Piel • 102 • Arena

PIEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	100% Vacuno europeo
Acabado	Pigmentado-grabado
Tamaño	4,5/5,5 m ²
Grosor	1,1/1,2 mm
Solidez a la luz	6 UNE-EN ISO 105-B02:2001+A1:2002 (Escala 1-8)
Solidez al frote	En seco: 4/5 DIN-EN ISO 11640 En húmedo: 5 DIN-EN ISO 11640
Mantenimiento	En caso de manchas, limpiar lo más rápido posible, hacer primero una prueba. Utilizar un paño húmedo con agua tibia y frotar suavemente en movimientos circulares desde el centro hacia fuera.
Resistencia a la suciedad	Altamente resistente a las manchas.
Inflamabilidad	UE: EN 1021-2:2006 (cerilla) USA: CAL TB 117, Sección E, parte 1



ANTI MANCHAS



MADE IN UE

Observaciones

Recomendable evitar exponer el material a contrastes importantes de temperatura.

Acabado antimanchas. Producto natural que puede sufrir deterioro por su uso.

Se recomienda nutrir la piel con cremas específicas para ello. El fabricante de curtido recomienda: Leather Clean. Debe ser cuidadoso en su uniforme extensión cuando son colores claros.

Observaciones de limpieza

Utilizar producto destinado al cuidado de la piel o bien productos neutros y no grasosos.

Totalmente desaconsejado:

Uso de limpiadores a vapor o vaporetas.

Limpieza en seco.

TAPICERÍAS

GRUPO F

SINERGY


MUESTRARIOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO F • SINERGY


MUESTRARIO



LDS16 • PARTNER



LDS59 • GROUP



LDS62 • ALIKE



LDS17 • MIX

GRUPO F • SINERGY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	95% pura lana virgen, 5% nailon
Ancho	54 pulgadas mínimo
Peso	11 3/4 oz / yarda cuadrada ± 5%
Resistencia a la abrasión	Certificado de forma independiente a ≥100.000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz	AATCC-16 (40 horas) Clase 4
Solidez al frote	AATCC-8 (seco: 4, húmedo: 3)
Mantenimiento	Aspire con regularidad. Límpielo con un paño húmedo con agua y jabón o use un champú para tapicería patentado. Para una limpieza más profunda, utilice vapor o limpieza en seco profesional. Los detalles completos se pueden encontrar en nuestra guía de limpieza y desinfección.
Ambiental/Environmental	Certificado con la etiqueta ecológica de la UE Certificado para Indoor Advantage™ "Gold"
Inflamabilidad	Boletín técnico de California 117-2013 NFPA 260 + UFAC - Clase 1 BS 7176 Riesgo bajo ASTM E84 Clase 2 o B (Adherido) ASTM E84 Clase 2 o B (sin adherir) ASTM E84 Clase 1 o A (Adherida) cuando se trata con FR NFPA 701 cuando se trata con FR Código FTP de la OMI (Parte 8)
Garantía	10 años



TAPICERÍAS

TEJIDO TÉCNICO

DOTS/NET 3D


MUESTRARIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


TEJIDOS TÉCNICOS PARA RESPALDOS VERSIÓN MALLA

MUESTRARIO


ESTÁNDAR. Dots para respaldos.




AZ (AZUL)




BL (BLANCO)




GR (GRIS)



NG (NEGRO)




RJ (ROJO)



YE (AMARILLO)



BG (BEIGE)



DLN (NEGRO)

MALLA DOTS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTÁNDAR. DOTS PARA RESPALDOS.	
Composición	100% Poliéster
Ancho	150 cm (±5%) UNE-EN 1773
Peso	495 g/m² (±5%) UNE 40600-6
Resistencia a la abrasión	≥100.000 ciclos Martindale (± 20%) UNE-EN ISO 12947
Solidez al sudor	4/5 UNE-EN ISO 105-E04
Solidez al frote	En seco: 4/5 UNE-EN ISO 105-X12
Resistencia al rasgado	Urdimbre: > 90 N / Trama: > 90 N UNE-EN ISO 13937-2
Mantenimiento	Pasar aspirador con frecuencia. Limpieza en seco con productos adecuados para tapicerías.




TRANSPIRABLE




MADE IN UE

TEJIDO TÉCNICO NET3D


MUESTRARIO




NVT (Violeta)



NGR (Gris)



NVE (Verde)



NNA (Naranja)



NO8 (Marino)

TEJIDO TÉCNICO NET3D IGNÍFUGO

MUESTRARIO



Malla · ML9 · Negro

MALLA NET 3D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	100% PES
Ancho	160 cm UNE-EN 1773
Peso	230 g/m ² (± 5%) UNE 40600-6
Resistencia a la abrasión	≥25.000 ciclos Martindale UNE-EN ISO 12947:1999/AC:2006
Solidez a la luz	6 UNE-EN 40187
Solidez al frote	En seco: 4/5 UNE-EN ISO 105-X12:2003 En húmedo: 4/5 UNE-EN ISO 105-X12:2003
Mantenimiento	Pasar aspirador con frecuencia. Limpieza en seco con productos adecuados para tapicerías.
Resistencia al desgarro	Urdimbre: 46,5 N Trama: 48,7 N UNE-EN ISO 13937-2
Ignífugo	NNG (negro): BS5852:2006 (cigarro y cerilla)



TRANSPIRABLE



IGNÍFUGO



MADE IN UE